

قام فيوفا 10 (كوبوليمر) (JP 7755)



الوصف:

مادة بوليمرية مشتركة، تتكون من فنيل أسيتات مع فيوفا 10 تستخدم في صناعة الدهانات المائية.

الخواص

المظهر	سائل أبيض لزج
نسبة المواد الصلبة	2 ± 55
اللزوجة عند درجة 25 °م بوز	2 ± 5
درجة الحموضة	5.0 – 4.5
درجة الحرارة الدنيا لتكوين الفلم °م	11 - 9
مظهر الفلم عند درجة 25 °م	شفاف مرن

الإستخدام:

يستخدم في صناعة الدهانات المائية الداخلية والخارجية، ويستخدم في الطلاء الميزر، ويضاف إلى الخلطات الإسمنتية.

التعبئة:

مكعبات وبراميل بلاستيكية سعة 1000 كغم، 150 كغم، 125 كغم صافي.

التخزين و صلاحية المنتج :

يحفظ المنتج في مكان جاف، وبدرجة حرارة ما بين (5-30) °م، وبعيدا عن اشعة الشمس المباشرة ومصادر اللهب.

المنتج صالح لمدة عام من تاريخ الإنتاج .